# FLEXY

## smalto flessibile per gommoni

### Descrizione del prodotto

FLEXY è uno smalto semilucido monocomponente dotato di ottima adesione e grande flessibilità, adatto alla verniciatura dei gommoni e della vinilpelle.

### Caratteristiche

| | |
|---|---|
| COLORI | Bianco, Grigio, Nero, Rosso, Arancio, Giallo |
| SOLIDO IN VOLUME | 30-35% |
| PESO SPECIFICO | 1,20-1,30 |
| COV | 550-600 g/l |
| PEZZATURA | 0,50L |
| SHELF-LIFE | 48 mesi (conservazione tra 10°C e 40°C, al riparo da umidità eccessiva e luce solare diretta) |
| RESA TEORICA | 10-11 mq/l per mano (90-100 micron bagnati, 25-35 micron secchi) |
| APPLICAZIONE | Pennello, Rullo, Spruzzo |
| DILUENTE | N. 4 |
| RAPPORTTO D'IMPIEGO | Monocomponente |

### Impiego

#### Preparazione della superficie:

TUBOLARI (PVC, HYPALON, NEOPRENE O ALTRO): Lavare almeno due volte la superficie con uno straccio imbevuto di Solvente 102 Antisilicone o altro decapante di buona qualità (usare uno straccio pulito, se la superficie è estesa cambiare straccio di tanto in tanto) onde essere sicuri d'avere eliminato completamente le sostanze contaminanti quali grassi, cere, siliconi, che potrebbero ostacolarne l'adesione.
Carteggiare con carta fine (n. 320) o feltro abrasivo per irruvidire/opacare leggermente la superficie senza danneggiarla.

#### Applicazione:

PENNELLO o RULLO: la verniciatura va eseguita preferibilmente a pennello in due mani, avendo cura di pennellare sempre in un senso, senza incrociare né passare il pennello su zone già verniciate anche da poco tempo, soprattutto nell'applicazione della seconda mano. Applicare due mani a distanza di 6 ore una dall'altra a 20° C.

SPRUZZO: Diluire con diluente n.4 (max 20%). Ugello consigliato 1,8 – 2,0mm. Pressione consigliata 50-60 PSI (3,5 – 4,0 BAR).



***MARLIN Srl***
*Via Caduti sul Lavoro 4, 34015 Muggia (TS), Italy*
*Tel. +39 040 232588 - information@marlinpaint.com*

**Tempi di asciugatura:**

| | 10° C | 20° C | 30° C |
|---|---|---|---|
| **FUORI POLVERE** | 45 min | 30 min | 20 min |
| **AL TATTO** | 5 ore | 3 ore | 2 ore |
| **PER RICOPERTURA** | 12 ore | 6 ore | 4 ore |
| **PER VARO** | 48 ore | 24 ore | 12 ore |

**Suggerimenti:**

- Mescolare molto accuratamente prima dell'uso. Il prodotto può presentare una marcata separazione a causa dei pigmenti pesanti presenti nel formulato.
- Non applicare il prodotto con temperature sotto i 5° C o sopra i 38° C. In caso di temperature sotto i 10° C è importante attendere almeno 48 ore per il varo dopo l'ultima mano.
- Rispettare le quantità consigliate per ottenere un buon risultato. Il prodotto è pronto all'uso, si sconsiglia l'uso di diluente.

## Sicurezza e ambiente

Si invita ad osservere le precauzioni scritte sul contenitore o per informazioni più dettagliate consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Per lo smaltimento utilizzare gli appositi contenitori presenti abitualmente nel luogo di rimessaggio o chiedere ai responsabili di cantiere. Smaltire secondo le normative vigenti



***MARLIN Srl***
*Via Caduti sul Lavoro 4, 34015 Muggia (TS), Italy*
*Tel. +39 040 232588 - information@marlinpaint.com*